

**TABLE OF  
CHEMICAL COMPOSITION**

Technical Rule	Grade	Chemical Composition			
		C	Mn	P Max.	S Max.
SAE	1006	0,08 max.	0,45 max.	0,04	0,05
	1008	0,10 max.	0,50 max.	0,04	0,05
	1010	0,08 - 0,13	0,30 - 0,60	0,04	0,05
	1012	0,10 - 0,15	0,30 - 0,60	0,04	0,05
	1015	0,12 - 0,18	0,30 - 0,60	0,04	0,05
	1018	0,15 - 0,20	0,60 - 0,90	0,04	0,05
	1020	0,17 - 0,23	0,30 - 0,80	0,04	0,05
	1045	0,42 - 0,50	0,60 - 0,90	0,04	0,05
	1050	0,47 - 0,55	0,60 - 0,90	0,04	0,05
	1070	0,65 - 0,76	0,60 - 0,90	0,04	0,05