

TABELA DE REVESTIMENTOS

Norma	Tipo	Massa Mínima - g/m ²		µm/Face mínimo
		Por Face	Ensaio Individual (2 faces)	
NBR 7008	X	24	60	3,5
	Z	34	85	4,9
	A	64	160	9,3
	B	100	250	14,5
	C	126	315	18,3
	D	156	390	22,6
	E	180	450	26,1
	F	204	510	29,6
G	232	580	33,6	